

**DATI TECNICI**

Classificazione	Finitura decorativa acrilica setosa all'acqua per interni di ottima capacità coprente, pennellabilità e spatolabilità ad effetto vellutato.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta una finitura metallizzata lucido-satinato-opaca di pregevole effetto tridimensionale.
Colore	Base: Oro - Oro Light - Bronzo - Argento - Perla
Finitura	Lucida - Satinata - Opaca
Composizione chimica	Pigmenti perlescenti e cariche opacizzanti disperse in veicolo acrilico.
Peso specifico	1,030 ± 0,050 kg/L
Viscosità di Fornitura	13.000 ± 2.000 cps
Sistema di applicazione	Rullo pelo raso - Spalter - Taloscia in plastica
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3 - 5% di acqua.
Resa media m ² /L per mano	9÷10 m ² /L a due mani
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 - 3 ore in profondità: 4 - 6 ore sovraverniciabilità: 8 - 10 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	100 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per i supporti nuovi a gesso o cartongesso stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante Das con rullo a pelo raso.

Per i supporti vecchi, spazzolare accuratamente il supporto, togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando la superficie con stucco per rasatura. A supporto stabilizzato, procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.

CICLI APPLICATIVI

A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di Metallika con rullo a pelo raso, o spalter, badando di coprire uniformemente la superficie. A supporto asciutto, applicare la seconda mano con lo spalter a pennellate brevi ed incrociate, distribuendo il prodotto in maniera disomogenea. Ripassare quindi il supporto con spalter scarico.

A qualche minuto dall'applicazione, quando il prodotto comincia ad appassire, passare sulla superficie con la taloscia in plastica, in piatto con piccoli movimenti rotatori.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

