



DATI TECNICI

Classificazione	Finitura decorativa perlescente liscia all'acqua per interni di grande capacità coprente e ottima pennellabilità.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Alicante presenta un'ottima finitura metallica-perlescente con contrasti lucido-satinati di pregevole effetto decorativo.
Colore	Base: Oro - Bronzo - Rame - Orolight - Perla
Finitura	Lucida/satinata
Composizione chimica	Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.
Peso specifico	1,100 ± 0,020 kg/L
Viscosità di fornitura	7.000 ± 1.500 cps
Sistema di applicazione	Pennello - Spalter
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3 - 5% di acqua.
Resa media m ² /L per mano	9÷10 m ² /L ad una mano
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 30 - 60 minuti in profondità: 2 - 3 ore sovraverniciabilità: 4 - 5 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	30 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per supporti nuovi stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante Das.

Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco. Procedere quindi alla preparazione come per i supporti nuovi.

CICLI APPLICATIVI

A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di Alicante con l'apposito spalter a pennellate brevi e incrociate, ripassando la superficie con spalter scarico per distribuire il materiale eccedente.

Volendo ottenere un effetto più brillante e con una maggiore perlescenza, a supporto asciutto, applicare una seconda mano di Alicante con la stessa tecnica della prima.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

