

**DATI TECNICI**

Classificazione	Marmorino minerale a spatola per finiture marmorizzate.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta un'ottima finitura lucido-satinata marmorizzata. Al fine di aumentarne la brillantezza e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con la nostra cera all'acqua Royal.
Colore	Base: Bianca
Finitura	Opaca
Composizione chimica	Grassello di calce a lunga stagionatura e polveri di marmo
Peso specifico	1,550 ± 0,050 kg/L
Sistema di applicazione	Frattazzo inox
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Resa media m <sup>2</sup> /kg per mano	0,8 ÷ 1 Kg/ m <sup>2</sup> a due mani
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 ore in profondità: 48 - 72 ore sovraverniciabilità: 8 - 10 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	20 g/L

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Per supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo uniformante Das.

Per supporti nuovi in gesso o cartongesso, applicare una mano di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo uniformante Das.

**CICLI APPLICATIVI**

A superficie asciutta, applicare la prima mano di Marmorino Gonzaga con taloscia in acciaio inox coprendo uniformemente il supporto. A prodotto asciutto, applicare la seconda mano e la terza a seguire bagnato su bagnato.

A prodotto appassito, passare la taloscia pulita sulla superficie fino ad ottenere la lucidità voluta.

Disponibile in confezioni da 5 e 24 kg.

Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

