

**DATI TECNICI**

Classificazione	Stucco minerale a base calce per finiture materiche.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Si presta ad ottenere finiture di buona matericità. Al fine di aumentarne la brillantezza, il contrasto e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con le nostre Cere Di Pompei metallizzate, o con la nostra cera trasparente all'acqua Royal.
Colore	Bianco
Finitura	Opaca
Composizione chimica	Grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo, graniglie di marmo.
Peso specifico	1,600 ± 0,050 kg/L
Viscosità di fornitura	Pasta densa
Sistema di applicazione	Fratteggio inox
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Resa media m ² /kg per mano	1,2 ÷ 1,5 Kg/ m ² a due mani
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 ore in profondità: 48 - 72 ore sovraverniciabilità: 8 - 10 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	20 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per i supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

Per i supporti in gesso o cartongesso perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

CICLI APPLICATIVI

A superficie asciutta applicare una mano di Sestosenso ad elevato spessore. Lavorare la superficie con tampone, con zerbino o con spalter, creando il disegno voluto sulla superficie. A prodotto appassito (opaco in superficie), passare ripetute volte la taloscia inox, schiacciando leggermente il prodotto e creando graffiti o bassorilievi.

Dopo 24 - 72 ore applicare sulla superficie Cere di Pompei o Alicante con una spugna sintetica, facendo in modo che le parti incise assumano la tinta della cera o della velatura, mettendo in evidenza il disegno precedentemente creato.

Disponibile in confezioni da 5 e 24 kg.

Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

