

**DATI TECNICI**

Classificazione	Stucco a calce ad effetto madreperlaceo a base di grassello di calce stagionato.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di interni storici o moderni di pregevole livello architettonico. Stucco Mantovano Metallizzato presenta una finitura ad effetto spatolato con riflessi madreperlacei di elevato impatto visivo.
Colore	Base: Perla
Finitura	Opaca
Composizione chimica	Grassello di calce stagionato, polvere di marmo, copolimero versatico, miche.
Peso specifico	1,300 ± 0,050 kg/L
Sistema di applicazione	Spatola in plastica - Taloscia
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Resa media m ² /L per mano	6÷8 m ² /L a due mani
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 1 ora in profondità: 8 ore sovraverniciabilità: 4 - 6 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	10 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per supporti nuovi ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative. Per supporti nuovi in gesso o cartongesso, spazzolare accuratamente il supporto, applicare una mano di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo uniformante Das.

Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente il supporto, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti ripristinando le parti mancanti con stucco. Preparare quindi il supporto come per i supporti nuovi.

CICLI APPLICATIVI

A superficie perfettamente preparata, applicare la prima mano di Stucco Mantovano Metallizzato, con taloscia in plastica, coprendo uniformemente la superficie. A superficie asciutta applicare la seconda mano con spatolate brevi e disordinate o seguenti a seconda dell'effetto finale desiderato.

A prodotto asciutto, ma non ancora secco, passare la superficie con la taloscia pulita per dare maggior brillantezza al prodotto.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.

Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

